

# RUST-OLEUM MATHYS

## MURFILL QUARTZ

Elastyczna i wodoszczelna powłoka na bazie wysoko zdyspergowanych w wodzie polimerów

### ZASTOSOWANIE:

Pokrywanie i wodoszczelnianie murów i fasad. Może być stosowany na podłoża takie jak tynki, beton, cegły... i na beton komórkowy.

### CZECZY PRODUKTU:

Elastyczny; wodoszczelny i paroprzepuszczalny; doskonała odporność na starzenie się w środowisku normalnym i przemysłowym; chroni żelazobeton przed karbonizacją i korozją.

### DANE TECHNICZNE:

Połysk:	struktura kwarcowa
Kolor:	biały
Wartość substancji stałych:	74-76 % wag. / 58-61 % obj.
Gęstość (20°C):	ok. 1,62 g/cm <sup>3</sup>
Rekomendowana grubość warstwy:	ok. 740 µm na mokro = ok. 440 µm na sucho (1,2 kg/m <sup>2</sup> )
Przemalowanie:	po 24 godz. (20°C i 60 % RH)
Temp. Zapłonu:	niepalny
Wydajność:	1-2,5 kg/m <sup>2</sup> w zależności od stanu podłoża iżądanego efektu

### INSTRUKCJA STOSOWANIA:

**Warunki atmosferyczne:** temperatura minimum 5°C / wilgotność względna - max. 80%.

**Rozcieńczanie:** bez rozcieńczania lub rozcieńczać niewielką ilością wody.

**Czyszczenie narzędzi:** woda.

**Pędzel / wałek:** nanosić pędzlem-tawkowcem i/lub wałkiem z pianki.

**Natrysk bezpowietrzny:** sprzęt do natrysku niskociśnieniowego (dysza ok. 4 mm).

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Murfill Quartz może być aplikowany bezpośrednio na stare (nie uszkodzone) wymalowania po dokładnym ich oczyszczeniu. Skredowane powłoki lub podłoża muszą być pokryte Pegafixem. Podłoża porowate lub nie pomalowane: na materiały porowate nałożyć najpierw powłokę Primer 4HS; na gładkie, nieporowate podłoża stosować cienką warstwę Noxyde rozcieńczonego 25 %-wym dodatkiem wody.

Prękięcia o szerokości < 0,5 mm: wypełnić Murfillem.

Prękięcia o szerokości > 0,5 mm: wypełnić Elastofillem lub Murfill-Fillerem

Aktywne spękania muszą być zmostkowane siatką pomostową Murfill.

### INFORMACJE DODATKOWE:

Kody przewozu: Klasyfikacja ARD: brak kodu ARD / kod UN; brak

Opakowania: 5, 25 kg

Trwałość produktu: 24 miesiące pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w chłodnych, suchych i niezamarzających pomieszczeniach.

Karta produktu: dostępna na żądanie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma MATHYS n.v. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

MATHYS S.A. B-3545 ZELEM (BELGIUM) TEL.+32(0)13460200, FAX.+32(0) 13460201,

R. HASSELT 73.616

Przedstawicielstwo techniczne i handlowe w Polsce: Centrum Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o.

41-010 OPOLÉ, ul. Górnicza 10, telefon (077) 455 74 77, telefax (077) 455 10 10