

Mipa P55 jest 2K szpachlówką z dodatkiem włókna szklanego na bazie poliestrowej z przyczepnością do żelaza, stali, aluminium i tworzyw sztucznych stosowanych w branży samochodowej. Z uwagi na zawartość włókien szklanych występujących w produkcie, nadaje się w szczególności do wyrównywania rys, niewielkich dziurek i przerdzewień.

Odcień	szary		
Proporcje mieszania	100 : 2		
Utwardzacze	Mipa Utwardzacz P		
Rozcieńczalniki			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym			
Pompa lakiernicza airless			
Czas przydatności do użycia	4 – 5 minut		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu			
Czas wietrzenia			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C	możliwość szlifowania po ok. 20 min.		
W temp. 60°C	możliwość szlifowania po ok. 10 min.		
Ustawa odnośnie LZO	Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250/l. Produkt zawiera maksymalnie 2g/l LZO.		

Wskazówki:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować!

Usunąć stare powłoki lakiernicze i/lub podkłady. Nie stosować na produktach termoplastycznych lub zawierających kwasy (podkłady reaktywne).

Oznaczenie

Kit szpachlowy Mipa P 55
Utwardzacz Mipa P

Stopień palności

nie dotyczy
nie dotyczy

Ostrzeżenie

produkt zapalny, Xn, zawiera styren
żrący, przenoszący ogień, zawiera nadtlenek benzoilu

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.