

Mipa Struktur-Additiv jest dodatkiem do lakierów Mipa OC/AC i PUR jak również lakierów bezbarwnych 2K do wytwarzania lakierów strukturalnych 2K z uelastycznizaczem. Szczególnie nadaje się do lakierowania lekkich strukturyzowanych części z tworzyw sztucznych na pojazdach mechanicznych, takich jak: zderzaki lub lusterka zewnętrzne.

Struktura: drobna i gruba.

Odcień	bezbarwny			
Proporcje mieszania	1:1 / lakier OC/AC/PUR/PUR HS: Struktur-Additiv, potem następuje dozowanie utwardzacza wg informacji o produkcie lakieru			
Utwardzacze	patrz informacja o produkcie lakieru			
Rozcieńczalniki	patrz informacja o produkcie lakieru			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C				
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków	
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	3 – 4 bar	1,3 – 1,6 mm	2 - 3	
Pompa lakiernicza airless				
Czas przydatności do użycia	4 – 8 h			
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	50 – 60 µm			
Czas wietrzenia	10 minut przed schnięciem piecowym			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C				
W temp. 60°C				
Promiennik podczerwieni				

Wskazówki:

Utwardzacz musi być zawsze dodany do mieszanki lakieru z dodatkiem strukturalnym, a nie tylko do lakieru.

Przechowywanie: w oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.

Oznaczenie	Stopnia palności	Ostrzeżenie
Pasta strukturalna Mipa Struktur-Additiv	nie dotyczy	zapalny

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.