




 <i>Profesjonalne systemy lakiernicze</i>	Mipatherm Spray srebrny/czarny Informacja o produkcie Nr art.: 21236 0001/ 0002	 <i>Technologie dla lakiernictwa. Technika warsztatowa.</i> d 3/0708 Strona 1 z 1
---	---	---

	Podłoże: Metal, żeliwo, aluminium
	Przygotowanie/czyszczenie: Podłoże przemyć stosując Mipa Silikonentferner

Mipatherm Spray to antykorozyjny lakier specjalny charakteryzujący się odpornością na wysoką temperaturę do 800 St. C. Stosowany na elementach narażonych na działanie wysokiej temperatury jak rury wydechowe, bloki cylindrów, piece, grille.

Obróbka:	
Lakierowanie 	Przestrzegać wskazówek dotyczących lakierowania. Srebrny (0001), czarny mat (0002)
Ocień / stopień połysku	
Właściwości	Odporność na wysoką temperaturę do 800°C. Optymalne właściwości filmu uzyskiwane są przy pierwszym kontakcie z wysoką temperaturą. Nie tuszczy się i nie pęka. Szybki czas schnięcia. Doskonała przyczepność, wypełnienie i krycie.
Warunki obróbki Ustawa odnośnie LZO	Od + 10°C do 80% względnej wilgotności powietrza. Wartość graniczna dla produktu wg kat. B/e: 840 g/l (2007); produkt zawiera max. 716 g/l LZO

Czas suszenia:	
Pyłosuchy Odporny na dotyk Gotowy do polakierowania	 po ok. 15 min. po ok. 30 – 40 min. po 2 – 3 h.

Wskazówki dotyczące lakierowaniu produktami Mipa Spray:

Wszystkie podłoża powinny być przed lakierowaniem czyste, suche i odtłuszczone. Puskę spray wstrząsnąć przed użyciem ok. 3 min. Odległość od lakierowanego obiektu powinna wynosić ok. 20-30 cm. Kilkakrotnie natryskiwać cienką warstwę z przerwami na odparowanie ok. 3-5 min. Po użyciu puszkę spray odwrócić i opróżnić dyszę, gdyż zapobiega to wysychaniu lakieru.

Warunkowa odporność na rozpuszczalniki (obciążenie przejściowe) uzyskiwana jest po ok. 1 – 2 h przy temp. 200°C. Optymalne właściwości filmu i pełna odporność chemiczna i mechaniczna uzyskiwane są po pierwszym kontakcie z wysoką temperaturą (ok. 1 h w temp. przynajmniej 400 °C).

Zasady bezpieczeństwa:

W pojemniku jest ciśnienie. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50°C. Po użyciu nie otwierać gwałtownie i nie spalać.

Nie wrzucać do ognia i nie tryskać na żarzące się przedmioty. Trzymać z daleka od przedmiotów łatwopalnych. Nie palić. Chronić przed dziećmi.

Tylko do profesjonalnego użytku. **UWAGA!** Odpadów, szczególnie pustych puszek nie wyrzucać do odpadów domowych.

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.

Pro-West Sp. z o.o., ul. Żmudzka 6, PL, 85-028 Bydgoszcz, tel. 0048 (052) 323 50 10, fax 0048 (052) 323 50 20, e-mail: biuro@prowest.pl